



**Горизонтальное распределение проволок в сетке с  
фиксированным узлом: 250/22/30**

|      |
|------|
| 305  |
| 305  |
| 245  |
| 206  |
| 113  |
| 95   |
| 133  |
| 95   |
| 95   |
| 95   |
| 75,5 |
| 75,5 |
| 75,5 |
| 75,5 |
| 75,5 |
| 75,5 |
| 75,5 |
| 75,5 |
| 75,5 |
| 75,5 |
| 75,5 |

| вид       | Высота(см) | Число<br>горизонтальных<br>проволок | Расстояние<br>вертикальных<br>проволок (см) | Спец.<br>характеристики     |
|-----------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 250-22-30 | 250        | 22                                  | 30                                          | Оцинковка:<br>60 - 168 г/м2 |

| Технические характеристики проволоки |              |                  |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
|                                      | Диаметр (мм) | Предел прочности |
| Проволока (верхняя и нижняя)         | 2,5          | 1300-1600        |
| Горизонтальная проволока             | 2,5          | 1300-1600        |
| Вертикальная проволока               | 2,5          | 700-900          |
| Проволока узла                       | 2,0          | 430-530          |